Produktdatenblatt





Millfinish 13



4700/1294/002/08.22

Werkstoff/Legierung Härte	1 2	AlFeSi H44	
Bearbeitung Gutseite Bearbeitung Rückseite	(S1) (S2)	entfettet, lackiert Rohband	
Lieferform Dicke Metalband Liefermöglichkeit max Breite Farbe Sichtseitenbeschichtung	gsmenç	[mm] [mm] ge (S1) [g/m²]	0,10 Band, Spaltband, Tafeln, Zuschnitte 1350,00 entspr. vereinbarten Mustern 6-10
Mechanische Eigensch Biegeradius Zugfestigkeit Rm Streckgrenze Rp 0,2 Bruchdehnung A50	haften	[MPa] [MPa] [%]	1,5 fache Materialstärke >110 >100 >0,5
Toleranzen Randwelligkeit Säbelförmigkeit Dicke Metalband max Breite Breite Spaltband		[mm] [mm] [mm] [mm]	2 % der Wellenlänge 1,00 auf eine Messlänge von 1000 mm 0,10 ± 0,02 ± 2 ± 1,0

1,5 (D1_D2)

andere Toleranzen auf Anfrage 0 - 600 + 1,00/-0,00

600 - 1500 + 1,50/-0,00

1500 - 2500 + 2,50/-0,00

2500 - 3500 + 3,50/-0,00

[mm]

[mm]

[mm]

[mm] [mm]

Diagonalabweichung

Länge



¹ nach DIN EN 573-3 (Aluminium) bzw. Werknorm

² nach DIN EN 485-2 (Aluminium) bzw. Werknorm