

# Produktdatenblatt



Produkt: MW98A  
MIRO®White 98 (M16)  
Substrat: Aluminium

4700/1171/004/06.25

---

Werkstoff/Legierung <sup>1</sup> Al 99,0 oder reiner  
Härte <sup>2</sup> ./.

---

Bearbeitung Gutseite (S1) matte hochdiffuse Reflexionsfolie auf  
Aluminiumband laminiert

---

Dimensionen  
Länge [mm] +1,5/0,00  
Dicke Metalband [mm] 0,48±0,04  
Breite bis max. [mm] <1220

---

Optische Anforderungen  
Reflexion bei 550 nm [%] 98±1  
Helligkeit L\* [-] 99,0±1,0  
Farbwert b\* [-] +0,7±0,5  
Farbwert a\* [-] -0,2±0,5  
Glanzgrad 60° längs [-] <1,0  
Glanzgrad 60° quer [-] <1,0  
Glanzgrad 85° längs [-] <1,0  
Glanzgrad 85° quer [-] <1,0

---

<sup>1</sup> nach DIN EN 573-3 (Aluminium) bzw. Werknorm

<sup>2</sup> nach DIN EN 485-2 (Aluminium) bzw. Werknorm

